

















TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR SPEDITORATO 20x20 CM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPEDITORATO 20x20 CM

		Test method Наименование стандартов	Requirements of standards Требования стандартов	Average value Фактические показатели
	1 Water absorption (%) Водопоглощение (%)	ISO 10545-3 DSTU B V. 2.7-117-2002 ДСТУ Б В. 2.7-117-2002	Average value A.A. < 0,5 Среднее значение A.A. < 0,5 3,5	0,11
	2 Modulus of rupture, (N/mm ²) Прочность на изгиб, (N/mm ²)	DSTU B V. 2.7-118-2002 ДСТУ Б В. 2.7-118-2002	> 25	61,5
	3 Fracture stress (N) Усилие на излом (N)	DSTU B V. 2.7-118-2002 ДСТУ Б В. 2.7-118-2002	-	7564
	4 Frost resistance Морозоустойчивость	DSTU B V. 2.7-117-2002 ДСТУ Б В. 2.7-117-2002	40 cycles 40 циклов (От - 18°C до 18°C)	More than 50 cycles Более 50 циклов
	5 Thermal firmness, cycles Термическая стойкость, количество теплосмен	GOST 473.5-81 ГОСТ 473.5-81	From 2 to 3 От 2 до 3	25
	6 Bending strenght, МПа Граница прочности при сжатии, МПа	GOST 473.6-81 GOST 474-90 ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 474-90	From 30,0 to 55,0 От 30,0 до 55,0	68,4
	7 Water resistance, hours Водонепроницаемость, часов	DSTU 13993-78 GOST 474-90 ДСТУ 13993-78 ГОСТ 474-90	From 24 to 48 От 24 до 48	More than 220 Более 220
	8 Wear resistance, no more than g/cm ² Износостойкость, не более г/см ²	DSTU B V. 2.7-117-2002 ДСТУ Б В. 2.7-117-2002	0,18	0,08

TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR SPEDITORATO 30x30 CM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPEDITORATO 30x30 CM

		Test method Наименование стандартов	Requirements of standards Требования стандартов	Average value Фактические показатели
	1 Water absorption (%) Водопоглощение (%)	ISO 10545-3 DSTU B V. 2.7-117-2002 ДСТУ Б В. 2.7-117-2002	Average value A.A. < 0,5 Среднее значение A.A. < 0,5 3,5	0,01
	2 Modulus of rupture, (N/mm ²) Прочность на изгиб, (N/mm ²)	DSTU B V. 2.7-118-2002 ДСТУ Б В. 2.7-118-2002	> 25	61,4
	3 Fracture stress (N) Усилие на излом (N)	DSTU B V. 2.7-118-2002 ДСТУ Б В. 2.7-118-2002	-	7073
	4 Resistance to the acids Кислотостойкость	GOST 473.1-81 ГОСТ 473.1-81	-	99,99
	5 Thermal firmness, cycles Термическая стойкость, количество теплосмен	GOST 473.5-81 ГОСТ 473.5-81	From 2 to 3 От 2 до 3	7
	6 Bending strenght, МПа Граница прочности при сжатии, МПа	GOST 473.6-81 GOST 474-90 ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 474-90	From 30,0 to 55,0 От 30,0 до 55,0	65,7
	7 Water resistance, hours Водонепроницаемость, часов	DSTU 13993-78 GOST 474-90 ДСТУ 13993-78 ГОСТ 474-90	From 24 to 48 От 24 до 48	More than 216 Более 216
	8 Wear resistance, no more than g/cm ² Износостойкость, не более г/см ²	DSTU B V. 2.7-117-2002 ДСТУ Б В. 2.7-117-2002	0,18	0,08